

料品號	黏度 (GH/25°C)	不揮發 物含量 (%)	酸價 (Varnish)	溶劑組成	性能						Tg (理論值) (°C)	相容性 10%Solid		特徵及主要用途
					光澤	硬度	耐候性	耐水性	耐藥品性	耐溶劑性		NC	CAB	
L1043	XY~Z ₂ Z ₃	40	1.5 >	Toluol/9 n-Butanol/1	○	硬	◎	◎	◎	◎	104	○	◎	硬度非常高・適用於木材、建材、汽車修補等用途
L1042	U~X	40	4.5 >	Toluol	◎	中	◎	◎	◎	◎	63	○	◎	適用於木工、建材、汽車修補等用途。PET密著性、耐候性
L1092-1	RS~UW	50	5 >	Toluol	◎	中	◎	◎	◎	◎	60	◎	◎	適用於塑膠製品・且為酸化硬化型
L1044	Y~Z ₂	50	1 >	Toluol	◎	中	◎	◎	◎	◎	57	○	◎	適用於塑膠製品