

烘烤型

料品	樹脂內容	不揮發物 含量 (%)	黏度 (GH/25°C)	溶劑組成	標準配合		標準烘烤條件		性能				主要用途及特徵
					Epokey	Uvan	溫度(°C)	時間	加工性	耐濕性	耐藥品性	鹽霧性	
820-40CX	封閉型聚氨酯 變性環氧樹脂	40	T~X	二甲苯/40 PMA/27 n-butanol/20 MA/13	100	0	260	30秒	○~◎	○~◎	○~◎	○~◎	Pre-coated metal primer
830	封閉型聚氨酯 變性環氧樹脂	40	T~X	二甲苯/46 PMA/26 n-butanol/11 MA/9 IPA/8	100	0	260	30秒	○	○	○	○~◎	Pre-coated metal primer 耐腐蝕性
834	封閉型聚氨酯 變性環氧樹脂	40	W~Z ₁	二甲苯/43 PMA/25 IPA/10 MA/9 n-butanol/8 環己酮/5	100	0	260	30秒	◎	◎	◎	○~◎	Pre-coated metal primer 加工性優越
815	封閉型聚氨酯 低溫開環	45	W~Z ₁	Toluol/60 MEK/12 IPA/7 二甲苯/7 n-butanol/7 MA/4 PMA/3	100	0	160	20分	○~◎	○~◎	○~◎	○~◎	一般防鏽用primer

CHA : Cyclohexyl Acetate

MA : 3-Methoxybutyl Acetate

PMA : Propyleneglycol Monomethyl Ether Acetate