

料品	XP01B/11B	XP03F	XP04A	H-100	H-200
類型	溶解	溶解	溶解	懸濁	溶解
主成分	酸變性聚烯烴				
固含量(%)	20	20	20	20	20
黏度(mPa · s)	120/180	90	90	160	420
溶劑組成	A: 環己烷/乙酸乙酯 B: 甲基環己烷/乙酸乙酯 F: 甲基環己烷/乙酸乙酯			甲基環己烷/乙酸乙酯	甲基環己烷/丁酮
推薦烘烤溫度(°C)	A $\geq$ 80°C、B $\geq$ 100°C、F $\geq$ 120°C			> 80	> 80
熱封溫度(°C)	> 90 / > 100	> 90	> 90	> 100	> 140
特徵	標準/高熔點	多面密著 工業用噴霧型	多面密著 可速乾對應	低電容率性	高透明性

· 表中的數字僅為代表值，並非為規格值。