

TAFMER™ BL系列的基本物性

試驗項目	試驗方法	單位	BL2481M	BL2491M	BL6100	BL6400
熔融指數(190°C)	ASTM D1238	g/10min	4.0	4.0	1.0	4.0
熔融指數(230°C)			9.0	9.0	3.0	12.0
熔點	三井化學法	°C	58	100	114	114
斷裂拉伸強度	ASTM D638	MPa	40	45	41	41
斷裂拉伸率		%	580	460	420	420
楊氏係數		MPa	200	260	280	290
表面硬度 (Shore D)	ASTM D2240	-	47	57	60	61

Issued on 8th Mar/2019

注意：以上所有數值為代表值而非特定值
TAFMER™ BL系列為魚眼控制規格